



212220110005



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0568

检 验 报 告

No 2026-08EC091106



产品名称： 重庆大学城第四中学摇粒绒内胆

委托单位： 重庆大学城第四中学校

检验类别： 委托检验



重 庆 市 计 量 质 量 检 测 研 究 院

重庆市计量质量检测研究院

检 验 报 告

No:2026-08EC091106

共 3 页第 1 页

产品名称	重庆大学城第四中学摇粒绒内胆	规格型号	/
		商标	/
受检单位	/	委托单位	重庆大学城第四中学校
生产单位	重庆卡曼服饰集团有限公司	样品等级	合格品
检验地点	重庆市江北区小苑2村2号	检验时间	2026-09-21~2026-09-23
抽样地点	/	到样日期	2026-09-21
样品数量	1件	样品状态	浅蓝色
抽样基数	/	批(货)号或生产日期	/
检验依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》，GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》，GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验结论	该样品经检验，所检项目（纤维含量项目除外）符合GB 18401-2010（B类）、GB 31701-2015（B类）和GB/T 31888-2015标准要求。 签发日期 2026 年 09 月 24 日		
备注	客户要求：检测浅蓝色面料。样品来源及信息由委托方负责。		

批准：

张莉

审核：

朱良宏

主检：

谭婕

量
专
一

检验报告附表

报告编号: 2026-08EC091106

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	技术指标	检测结果	判定
1	甲醛含量 (mg/kg)	≤75	未检出 检出限: 20	合格
2	pH值	4.0~8.5	6.5	合格
3	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	禁用 (≤20)	未检出 定量限: 5	合格
4	耐水色牢度 (级)	≥3-4	变色: 4-5 沾色: 棉4-5, 聚酯4-5	合格
5	耐酸汗渍色牢度 (级)	≥3-4	变色: 4-5 沾色: 棉4-5, 聚酯4-5	合格
6	耐碱汗渍色牢度 (级)	≥3-4	变色: 4-5 沾色: 棉4-5, 聚酯4-5	合格
7	耐干摩擦色牢度 (级)	≥3-4	4-5	合格
8	耐湿摩擦色牢度 (级)	≥3	4-5	合格
9	纤维含量 (%)	/	聚酯纤维100	/
10	绳带要求	应符合GB 31701-2015标准第4.4.3条要求	符合要求	合格
11	附件锐利性	应符合GB 31701-2015标准第4.4.2条要求	符合要求	合格
12	金属针	应符合GB 31701-2015标准第4.5.1、4.5.2条要求	符合要求	合格
13	生活用絮用纤维制品技术要求	/	无填充物, 不考核	/
14	绒子含量 (%)	/	无填充物, 不考核	/
15	绒丝+羽丝 (%)	/	无填充物, 不考核	/
16	鹅毛绒含量 (%)	/	无填充物, 不考核	/
以下空白				

检
用章

检 验 报 告 附 表

报告编号:2026-08EC091106

共 3 页 第 3 页

样品信息描述

/

样品照片



报告结束

注 意 事 项

- 1、本报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效，报告经涂改无效。
- 3、未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、报告防伪查询:通过重庆市计量质量检测研究院官网 <http://www.cqjz.com.cn>，用报告编号进行查询，或通过电话 023-67301371 进行查询。
- 5、对检验结果若有异议，请于收到报告之日起(食品检验 7 个工作日内，非食品检验 15 日内)以书面形式提出，逾期不予受理。
- 6、样品由委托方提供的，检验结果对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。
- 7、检验项目中标注“*”号者，为分包检验项目。
- 8、报告如未加盖资质认定标识，则仅用于科研、教学和内部质量控制。

地址:重庆市两江新区观音桥街道小苑 2 村 2 号邮编:401123

业务联系:(023) 67991808, 85289801

报告领取、退样:(023) 67991808

投诉电话:(023)67680901、89136302 (传真)、12315